

Instrukcja techniczna

ASOCRET-BM

Nr art. 205518

Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustek

Właściwości:

ASOCRET-BM jest fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą cementowo-wapienno-trachitową, która po wymieszaniu odznacza się bardzo dobrym płynięciem. ASOCRET-BM wiąże bezskurczowo i jest wysoce chłonny kapilarnie.

Zastosowanie:

ASOCRET-BM jest stosowany do wypełniania pustek w murach, szczególnie w trakcie wykonywania przepony poziomej w istniejących, bardzo zniszczonych murach. ASOCRET-BM służy także do wypełniania odwiertów po wykonaniu przepony poziomej preparatami AQUAFIN-F lub AQUAFIN-SMK. Wypełnianie może być wykonywane grawitacyjnie lub przez włączanie pod ciśnieniem.

Dane techniczne:

Baza:	zaprawa cementowo-trasowa
Kolor:	szary
Gęstość nasypowa:	0,9 g/cm ³
Zapotrzebowanie na wodę:	33% = 8 litrów/worek 25 kg
Gęstość gotowej zaprawy:	ok. 2 kg/dm ³

Czas obróbki:

1 godzina

Wytrzymałość:

4 N/mm² po 1 dniu

10 N/mm² po 7 dniach

15 N/mm² po 28 dniach

Opakowanie:

worek 25 kg

Magazynowanie:

w suchych warunkach 6 miesięcy, rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.

Podłoże:

Obrabiane podłoże nie może zawierać gipsu. Odwierty należy starannie odpylić.

Obróbka:

ASOCRET-BM należy mieszać z wodą wodociągową (ok. 8 l/25 kg) w odpowiednim mieszalniku. Mniejsze porcje mogą być przygotowywane przez mieszanie wiertarką z mieszadłem. ASOCRET-BM należy wprowadzać do muru przez odwierty grawitacyjnie lub stosując odpowiednie urządzenie tłoczące. Przy wykonywaniu przepony poziomej metodą odwiertów, wypełnione otwory należy ponownie nawiercić po ok. 16-24 godzinach w celu wprowadzenia płynu iniekcyjnego.